Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Acryl-LM

Высококачественный герметик на основе акриловой дисперсии

Описание продукта

Zwaluw Acryl-LM высококачественный герметик на основе акриловой дисперсии. После полимеризации герметик образует пласто-эластичную резину. Отверждение происходит путем испарения влаги из герметика.

Преимущества

- низко-модульной
- способность к высоким подвижкам
- окрашивается красками на водной и синтетической основе
- отличная адгезия без праймера даже к влажным основаниям
- применение внутри и снаружи помещений (*)
- почти без запах
- легко наносить и чистить
- не коррозийный для металлов

Область применения

Zwaluw Acryl-LM был разработан для герметизации швов между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой.

Указания по применению

Швы должны быть хорошо спроектированы, чтобы принимать и поглощать по всей ширине движения соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном отношении к его ширине.

Общее правило для коэффициента отношения глубины к ширине является 1: 1 до 10мм по ширине, и минимум 5мм по ширине и глубине.
Для швов шириной более 10мм, глубина шва считается как, ширина шва, разделенная на 3 +6 мм. При этом максимальная глубина допустима 15 мм.

Дополнительная информация

100 % модульность	DIN 53504 S2	0,32 N/мм²
Скорость нанесения	@ Ø3 мм/4 bar	600 гр/мин
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		акриловая дисперсия
Плотность	ISO 1183-1	1,67 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53505/ ISO 868	400%
Текучесть	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Шовные подвижки		12,5%
Твердость по Шору A	DIN 53505 / ISO 868	30
Пленкообразование	DBTM 16	10 минут @ + 23°C/50% RH
Температурная устойчивость		-20°C до +75°C
Прочность на разрыв din 53504		0,35 N/мм²

Типичные значения

Ограничения

- не подходит для длительного пребывания под водой
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований

• * Если применение снаружи помещений, то герметик следует наносить в хорошую погоду, чтобы 5 часов после нанесения он находился в сухих условиях.

Подготовка основания

Температура применения от +5°C до +40°C. Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, обезжиренными.

Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

GFLEX

Технический паспорт

Zwaluw Acryl-LM

Высококачественный герметик на основе акриловой дисперсии

Очень пористые основания: гипс, газобетон, известняк и пр. нужно загрунтовать раствором из герметика Zwaluw Acryl- LM 1 часть и 2 части воды. Выровнять шов герметика можно водой.

Окрашивание

Zwaluw Acryl-LM можно покрасить, когда он полностью высохнет. Во время отверждения изделия будет проявляться усадка, которая может вызвать растрескивание краски. Может быть окрашен водными и синтетическими красками. Покраска сильными красками на водной основе может привести к образованию трещин. Мы рекомендуем проверить совместимость с краской перед нанесением.

Очистка

Инструмент нужно помыть водой, руки - водой с мылом.

Цвет

- белый

Упаковка

- картридж

Срок годности

Срок годности 18 месяцев. Хранить в сухом помещении в оригинальной, герметичной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Сертификаты

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.
Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.
Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:
• ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
• осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.
Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru